



# CARAYON ST PONS - CARRIERE

Route de Béziers  
34220 SAINT-PONS DE THOMIERES

**Fiche  
Technique Produit**  
du 03/03/2009 au 01/09/2009

Page 1/1, imprimé le lundi 7 septembre 2009

**Granulats :** Grave 0/20 Concassé Calcaire      **Utilisateur :** CONTROLE INTERNE  
**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé primaire

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0	20
---	----

Norme XP P 18-545 Article 7 - EN 13242

INTERNE GRAVE CALCAIRE ART 7-2

	Norme								LA	MB	MDE
	0.063	2	4	6.3	10	20	28	40			
Etendue e	6				20	10					
V.S.S.+U	10.0				63	100				2.50	
V.S.S.	9.0				62	99				2.00	
V.S.I.	3.0				42	85	98	100			
V.S.I.-U	2.0				41	83	97	100			

## Partie informative

Résultats de production

du 03/03/09 au 01/09/09

	0.063	2	4	6.3	10	20	28	40	LA	MB	MDE
Maximum	7.0	16	26	41	61	96	100	100		1.34	
Xf+1.25xEcart-types	6.0	15	25	41	60	96	100	100		1.35	
Moyenne Xf	4.9	13	22	36	52	92	100	100	16.00	1.30	15.00
Xf-1.25xEcart-types	3.9	10	18	30	43	87	100	100		1.24	
Minimum	4.0	8	19	29	42	86	100	100		1.25	
Ecart-type	0.87	2.0	3.1	4.2	6.8	3.7	0.0	0.0		0.047	
Nombre de résultats	12	12	12	12	12	12	12	12	1	8	1

