



CARAYON VIANE - CARRIERE

Calouze
81530 GIJOUNET

**Fiche
Technique Produit**
au 04/03/2009

Page 1/1, imprimé le mercredi 4 mars 2009

Granulats : Grave 0/20 Concassée Calcaire VIANE

Utilisateur : CONTROLE INTERNE

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé

Pas d'entête

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 20

Norme XP P 18-545 Article 7 - EN 13043

Aucune référence

	0.063	2	4	6.3	D/2 10	D 20	1.4D 28	2D 40	LA	MB	MVR	WA24
Etendue e	6				20	10						
V.S.S.+U						100				2.50		
V.S.S.						99			25.00	2.00		
V.S.I.						85	98	100				
V.S.I.-U						83	97	100				

Partie informative

Résultats de production

	jusqu'au 04/03/09											
	0.063	2	4	6.3	10	20	28	40	LA	MB	MVR	WA24
Maximum	9.4	18	30	44	60	94	100	100		1.80		
Xf+1.25xEcart-types	9.4	17	31	46	65	95	100	100		1.76		
Moyenne Xf	5.8	11	22	35	57	91	100	100	13.90	1.51	2.70	1.2
Xf-1.25xEcart-types	2.2	6	14	24	49	87	99	100		1.27		
Minimum	4.5	9	18	29	46	85	98	100		1.20		
Ecart-type	2.90	4.4	6.8	8.6	6.3	3.1	0.5	0.0		0.196		
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15		7	1	1

