



Granulats : Sable 0/2 Concassé Calcaire

Utilisateur : CONTROLE INTERNE

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé

Chantier : AMBRES

FTP_C02SP_01072009

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0	2
---	---

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Catégorie A sauf fD

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D	1.4D	2D	FM	MB	SE	f
Etendue e			50		40	10			0.6			10
V.S.S.+U	21.0		55		89	97			3.14	2.00		21.00
V.S.S.	19.0		51		85	95			2.99	1.50		19.00
V.S.I.	9.0		1		45	85	95	100	2.39		60.00	9.00
V.S.I.-U	7.0		0		41	83	94		2.24		54.00	7.00

Partie informative

Résultats de production

du 01/01/09 au 30/06/09

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	FM	MB	SE	f
Maximum	16.5	23	31	42	64	95	100	100	2.92	0.50	77.00	16.50
Xf+1.25xEcart-types	16.7	21	30	42	63	94	100	100	2.88	0.61	72.76	16.73
Moyenne Xf	14.2	18	26	37	58	90	100	100	2.72	0.45	69.00	14.20
Xf-1.25xEcart-types	11.7	14	21	33	52	86	99	100	2.55	0.29	65.24	11.67
Minimum	9.6	12	18	29	50	86	99	100	2.52	0.20	67.00	9.60
Ecart-type	2.02	2.9	3.5	3.6	4.4	2.9	0.4	0.0	0.130	0.130	3.010	2.025
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

