



CARAYON VIANE - CARRIERE

Calouze
81530 GIJOUNET

**Fiche
Technique Produit**
du 01/08/2008 au 01/02/2009

Page 1/1, imprimé le mardi 18 novembre 2008

Granulats : Sable 0/2 Concassé Calcaire VIANE

Utilisateur : CARAYON MAZAMET - CENTRALE BPE

Péetrographie : Calcaire

Usine de la Lauze

Elaboration : Concassé

81660 BOUT DU PONT DE L'ARN

FTP_C02VI_01022009

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0

2

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A sauf fD

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D 2	1.4D 2.8	2D 4	FM	MB	f	WA24
Etendue e			50		40	10			0.6		10	
V.S.S.+U	23.0		57		87	97			3.15	2.00	24.00	3.0
V.S.S.	21.0		55		83	95			3.00	1.50	22.00	2.5
V.S.I.	11.0		5		43	85	95	100	2.40		12.00	
V.S.I.-U	9.0		3		39	83	94		2.25		10.00	

Partie informative

Résultats de production

du 12/07/06 au 28/01/09

jusqu'au 08/06/09

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	FM	MB	f	WA24
Maximum	19.5	24	33	45	68	94	100	100	2.99	0.50	19.50	
Xf+1.25xEcart-types	18.1	24	32	43	65	93	100	100	2.90	0.56	18.37	
Moyenne Xf	15.7	20	27	37	56	90	100	100	2.68	0.48	15.83	1.7
Xf-1.25xEcart-types	13.3	17	23	31	48	86	99	100	2.47	0.41	13.29	
Minimum	13.2	16	21	28	43	85	97	100	2.40	0.25	13.18	
Ecart-type	1.91	2.6	3.9	4.9	7.0	2.7	0.6	0.0	0.170	0.061	2.033	
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	24	24	24	17	17	1

