



# CARAYON ST PONS - CARRIERE

Route de Béziers  
34220 SAINT-PONS DE THOMIERES

**Fiche  
Technique Produit**  
du 01/01/2009 au 30/06/2009

Page 1/1, imprimé le jeudi 19 février 2009

**Granulats :** Grave 0/63 Concassée Calcaire St Pons  
**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé

FTP\_C063SP\_01012009

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0	63
---	----

Norme XP P 18-545 Article 7 - EN 13242

A
---

	0.063	2	4	8	16	D/2 31.5	50	D 63	1.4D 90	2D 125	MB
Etendue e	6					20		10			
V.S.S.+U	10.0					61		97			2.50
V.S.S.	9.0					60		95			2.00
V.S.I.	3.0					40		85	98	100	
V.S.I.-U	2.0					39		83	97	100	

## Partie informative

Résultats de production

du 01/07/08 au 31/12/08

	0.063	2	4	8	16	31.5	50	63	90	125	MB
Maximum	5.2	7	11	20	31	58	74	95	100	100	1.50
Xf+1.25xEcart-types	4.5	6	12	19	32	55	76	92	100	100	1.42
Moyenne Xf	4.1	5	10	16	25	47	68	88	100	100	1.24
Xf-1.25xEcart-types	3.7	4	8	13	17	40	60	84	100	100	1.06
Minimum	2.9	4	8	13	16	42	58	85	100	100	1.00
Ecart-type	0.32	0.9	1.7	2.2	5.9	5.7	6.2	3.2	0.0	0.0	0.140
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

