

Producteur : CARAYON VIANE - CARRIERE
Granulats : Grave 0/63 Concassée Calcaire
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Utilisateur : CONTROLE INTERNE

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 63

Norme XP P 18-545 Article 7 - EN 13242

a

	0.063	2	4	8	16	D/2 31.5	50	D 63	1.4D 90	2D 125	LA	MB	MDE
Etendue e	6					20		10					
V.S.S.+U	10.0					66		100				2.50	
V.S.S.	9.0					65		99				2.00	
V.S.I.	3.0					45		89	98	100			
V.S.I.-U	2.0					44		87	97	100			

Partie informative

Résultats de production

du 23/05/07 au 02/11/07

	0.063	2	4	8	16	31.5	50	63	90	125	LA	MB	MDE
Maximum	9.0	16	22	30	47	64	85	98	100	100		1.00	
Xf+1.25xEcart-types	8.4	16	20	29	45	64	85	98	100	100		0.98	
Moyenne Xf	5.9	12	16	25	38	55	79	95	100	100	15.00	0.78	12.00
Xf-1.25xEcart-types	3.3	8	12	20	31	45	73	91	100	100		0.58	
Minimum	3.0	8	13	21	31	45	72	91	100	100		0.50	
Ecart-type	2.02	3.11	3.19	3.53	5.57	7.55	4.90	2.66	0.00	0.00		0.16	
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	1

