

Granulats : Gravillon 16/22.4 Concassé Calcaire

Utilisateur : CONTROLE INTERNE

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé

FTP C1622SP 01072009

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

16 22.4

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Aucune référence

	d/2	d	D	1.4D	2D	FI	LA	f
	8	16	22.4	31.5	45			
Etendue e		15	15					
V.S.S.+U	6	25	100			24.00	33.00	4.30
V.S.S.	5	20	99			20.00	30.00	4.00
V.S.I.		5	84	98	100			
V.S.I.-U		0	79	97				

Partie informative

Résultats de production

du 01/01/09 au 30/06/09

	8	16	22.4	31.5	45	FI	LA	f
Maximum	2	20	99	100	100	11.90	17.00	1.28
Xf+1.25xEcart-types	1	20	99	100	100	11.47	17.38	1.13
Moyenne Xf	1	14	97	100	100	9.14	16.50	0.74
Xf-1.25xEcart-types	1	9	95	100	100	6.81	15.62	0.35
Minimum	1	7	94	100	100	6.80	16.00	0.32
Ecart-type	0.4	4.2	1.5	0.0	0.0	1.864	0.707	0.311
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	5	4	17

