



CARAYON VIANE - CARRIERE

Calouze
81530 GIJOUNET

**Fiche
Technique Produit**
du 03/08/2008 au 02/02/2009

Page 1/1, imprimé le lundi 2 février 2009

Granulats : Gravillon 16/22.4 Concassé Calcaire VIANE

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé

FTP_C1622VI_01022009

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

16 22.4

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A

| | d/2 | d | | D | 1.4D | 2D | | | | |
|-----------|-----|----|----|------|------|-----|-------|-------|------|------|
| | 8 | 16 | 20 | 22.4 | 31.5 | 45 | FI | LA | f | WA24 |
| Etendue e | | 15 | | 15 | | | | | | |
| V.S.S.+U | 6 | 25 | | 100 | | | 24.00 | 33.00 | 4.30 | 2.8 |
| V.S.S. | 5 | 20 | | 99 | | | 20.00 | 30.00 | 4.00 | 2.5 |
| V.S.I. | | 5 | | 84 | 98 | 100 | | | | |
| V.S.I.-U | | 0 | | 79 | 97 | | | | | |

Partie informative

Résultats de production

du 11/08/08 au 28/01/09

jusqu'au 02/02/09

| | 8 | 16 | 20 | 22.4 | 31.5 | 45 | FI | LA | f | WA24 |
|---------------------|-----|-----|-----|------|------|-----|-------|-------|-------|------|
| Maximum | 2 | 20 | 84 | 99 | 100 | 100 | 11.90 | 15.00 | 1.49 | |
| Xf+1.25xEcart-types | 2 | 20 | 82 | 100 | 100 | 100 | 10.87 | 15.13 | 1.40 | |
| Moyenne Xf | 1 | 17 | 74 | 97 | 100 | 100 | 8.81 | 14.50 | 0.98 | 0.9 |
| Xf-1.25xEcart-types | 1 | 14 | 66 | 95 | 100 | 100 | 6.76 | 13.88 | 0.56 | |
| Minimum | 1 | 13 | 64 | 90 | 100 | 100 | 7.50 | 14.00 | 0.29 | |
| Ecart-type | 0.4 | 2.1 | 6.2 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 1.642 | 0.500 | 0.336 | |
| Nombre de résultats | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 7 | 2 | 23 | 1 |

