

Producteur : CARAYON VIANE - CARRIERE
Granulats : Pierre Cassée 20/50 Concassée Calcaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

20 50

Norme XP P 18-545 Article 7 - EN 13242

BIII

	0.063	d/2 10	d 20	D/1.4 35.5	D 50	1.4D 71	2D 100	LA+MDE	f
Etendue e			10	30	10				
V.S.S.+U		6	25	92	100			38.0	2.30
V.S.S.		5	20	80	99			35.0	2.00
V.S.I.			0	20	80	98	100		
V.S.I.-U			0	8	75	97			

Partie informative

Résultats de production

du 07/02/07 au 07/02/07

	0.063	10	20	35.5	50	71	100	LA+MDE	f
Maximum	0.3	2	12	63	97	100	100		0.30
Xf+1.25xEcart-types	0.3	2	11	61	95	100	100		0.30
Moyenne Xf	0.3	2	7	51	91	99	100	32.0	0.28
Xf-1.25xEcart-types	0.3	1	2	41	87	98	100		0.26
Minimum	0.3	1	3	41	88	98	100		0.26
Ecart-type	0.02	0.60	3.66	8.34	3.36	0.80	0.00		0.02
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	1	4

