

Producteur : CARAYON ST PONS - CARRIERE
Granulats : Gravillon 2/6.3 Concassé Calcaire
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

2 6.3

Norme

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code

INTERNE CALCAIRE ART 10 (01/01/2005)

	0.063	d/2 1	d 2	4	D 6.3	1.4D 9	2D 12.5	f	WA24
Etendue e			15		15				
V.S.S.+U		6	25	60	100			4.30	
V.S.S.		5	20	60	99			4.00	
V.S.I.			0	25	80	98	100		
V.S.I.-U			0	25	75	97			

Partie informative

Résultats de production

	du 02/06/06 au 10/11/06									du 12/07/06 au 12/07/06
	0.063	1	2	4	6.3	9	12.5	f	WA24	
Maximum	3.8	5	14	69	96	100	100	100	2.49	
Xf+1.25xEcart-types	2.4	4	12	61	96	100	100	100	2.00	
Moyenne Xf	1.6	3	8	50	92	100	100	100	1.50	0.4
Xf-1.25xEcart-types	0.8	1	3	39	89	100	100	100	1.00	
Minimum	0.7	1	3	36	87	100	100	100	0.68	
Ecart-type	0.64	0.90	3.51	8.91	2.53	0.00	0.00	0.40		
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	24	24	22	1

