

Producteur : CARAYON VIANE - CARRIERE
Granulats : Gravillon 2/6.3 Concassé Calcaire VIANE
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

2	6.3
---	-----

Norme

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code

Producteur (01/01/2005)

	0.063	d/2 1	d 2	4	D 6.3	1.4D 9	2D 12.5	FI	f	GEL
Etendue e			15		15					
V.S.S.+U		6	25	60	100			24.00	4.60	
V.S.S.		5	20	60	99			20.00	4.00	
V.S.I.			0	25	80	98	100			
V.S.I.-U			0	25	75	97				

Partie informative
Résultats de production

du 12/10/06 au 30/03/07

	0.063	1	2	4	6.3	9	12.5	FI	f	GEL
Maximum	3.5	6	13	65	98	100	100	13.00	4.26	
Xf+1.25xEcart-types	3.2	5	12	58	97	100	100	12.35	3.55	
Moyenne Xf	2.3	4	8	46	92	100	100	10.20	2.47	
Xf-1.25xEcart-types	1.4	3	5	34	87	100	100	8.05	1.39	
Minimum	0.7	2	4	31	86	100	100	8.00	0.74	
Ecart-type	0.71	0.96	2.66	9.49	3.90	0.03	0.00	1.72	0.86	0.00
Nombre de résultats	13	15	15	15	15	15	15	5	15	15

