



**Granulats :** Gravillon 6.3/16 Concassé Calcaire

**Utilisateur :** CONTROLE INTERNE

**Péetrographie :** Calcaire

**Elaboration :** Concassé

FTP\_C616SP\_01072009

**Partie contractuelle**

*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

**Classe granulaire**

**Norme**

**Code**

6.3 16

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Aucune référence

	d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D	FI	LA	f
	3.15	6.3	11.2	16	22.4	31.5			
Etendue e			30						
V.S.S.+U	6	20	76	100			24.00	33.00	4.30
V.S.S.	5	15	70	99			20.00	30.00	4.00
V.S.I.		0	40	90	98	100			
V.S.I.-U		0	34	85	97				

**Partie informative**

*Résultats de production*

du 01/01/09 au 30/06/09

	3.15	6.3	11.2	16	22.4	31.5	FI	LA	f
Maximum	3	17	73	99	100	100	12.60	17.00	1.71
Xf+1.25xEcart-types	1	14	68	99	100	100	12.46	16.50	1.33
Moyenne Xf	0	10	58	96	100	100	10.42	16.50	0.88
Xf-1.25xEcart-types	0	6	48	93	100	100	8.38	16.50	0.43
Minimum	1	7	48	92	100	100	7.10	16.00	0.15
Ecart-type	0.7	2.8	7.8	2.2	0.0	0.0	1.630		0.361
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	7	2	15

