

Granulats : 0/2 Quartzite
Péetrographie : Quartzite
Elaboration : Concassé

FTP_Q02SP_01/07/2010

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire
Norme
Code

0 2

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043 - Formules Continues

a

	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2 1	D 2	1.4D 2.8	2D 4	Ecs	FM	MB	MBF	f
Etendue e	6				20	10							
V.S.S.+U	17.0				70	97					2.50		
V.S.S.	16.0				69	95					2.00		
V.S.I.	10.0				49	85	98	100	38.00				
V.S.I.-U	9.0				48	83	97	100	36.00				

Partie informative

Résultats de production

du 13/01/10 au 30/06/10

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	Ecs	FM	MB	MBF	f
Maximum	15.9	29	37	51	68	95	100	100	43.00	2.92	2.00	8.10	15.90
Xf+1.25xEcart-types	14.3	21	30	43	64	92	100	100	43.11	2.95	1.66	7.55	14.30
Moyenne Xf	12.5	18	25	37	57	88	99	100	41.75	2.75	1.24	6.00	12.51
Xf-1.25xEcart-types	10.7	14	21	31	51	84	98	100	40.39	2.54	0.82	4.45	10.73
Minimum	10.0	14	20	31	52	85	98	100	40.00	2.27	0.69	4.60	10.00
Ecart-type	1.43	2.9	3.6	4.9	5.1	2.9	0.5	0.0	1.090	0.170	0.335	1.240	1.427
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	24	24	5	24	20	5	24

