



CARAYON ST PONS - CARRIERE

Route de Béziers
34220 SAINT-PONS DE THOMIERES

**Fiche
Technique Produit**
du 14/07/2008 au 14/01/2009

Page 1/1, imprimé le mercredi 21 janvier 2009

Granulats : Gravillon 10/14 Concassé Quartzite

Utilisateur : CONTROLE INTERNE

Péetrographie : Quartzite

Elaboration : Concassé

FTP_Q1014SP_14012009

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

10

14

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043 - Formules Continues

BII

| | d/2 | d | | | | D | 1.4D | 2D | | | | | |
|-----------|-----|----|------|-----|----|-----|-------|-------|------|-------|--------|-------|--|
| | 5 | 10 | 12.5 | 14 | 20 | 28 | FI | PSV | f | LA | LA+MDE | MDE | |
| Etendue e | | 10 | | 10 | | | | | | | | | |
| V.S.S.+U | 6 | 25 | | 100 | | | 24.00 | | 1.30 | 19.00 | 38.0 | 22.00 | |
| V.S.S. | 5 | 20 | | 95 | | | 20.00 | | 1.00 | 16.00 | 35.0 | 19.00 | |
| V.S.I. | | 10 | | 85 | 98 | 100 | | 50.00 | | | | | |
| V.S.I.-U | | 5 | | 80 | 97 | | | | | | | | |

Partie informative

Résultats de production

| | du 01/09/08 au 14/01/09 | | | | | | | du 22/01/07 au 21/01/09 | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-------|-------------------------|-------|-------|--------|-------|
| | 5 | 10 | 12.5 | 14 | 20 | 28 | FI | PSV | f | LA | LA+MDE | MDE |
| Maximum | 3 | 19 | 72 | 93 | 100 | 100 | 14.20 | 59.00 | 1.10 | 16.41 | 34.4 | 18.53 |
| Xf+1.25xEcart-types | 2 | 20 | 73 | 94 | 100 | 100 | 14.53 | 100.00 | 0.95 | 15.96 | 33.8 | 18.20 |
| Moyenne Xf | 1 | 16 | 67 | 90 | 100 | 100 | 12.90 | 59.00 | 0.67 | 14.76 | 30.5 | 15.57 |
| Xf-1.25xEcart-types | 0 | 13 | 60 | 86 | 100 | 100 | 11.28 | 0.00 | 0.39 | 13.55 | 27.2 | 12.94 |
| Minimum | 1 | 11 | 56 | 85 | 100 | 100 | 11.60 | 59.00 | 0.40 | 10.91 | 25.2 | 10.85 |
| Ecart-type | 0.8 | 2.7 | 5.3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 1.300 | 59.000 | 0.220 | 0.964 | 2.60 | 2.105 |
| Nombre de résultats | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 42 | 41 | 44 |

