



CARAYON ST PONS - CARRIERE

Route de Béziers
34220 SAINT-PONS DE THOMIERES

Fiche Technique Produit

Engagement du 01/10/2009 au 31/03/2009

Page 1/1, imprimé le lundi 19 octobre 2009

Granulats : Gravillon 2/4 Concassé Quartzite

Pétrographie : Quartzite

Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

2

4

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043 - Formules Continues

BIII

	d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D					
	1	2	2.8	4	5.6	8	PSV	f	LA	LA+MDE	MDE
Etendue e		10	30	10							
V.S.S.+U	6	17	76	100				2.30	19.00	38.0	22.00
V.S.S.	5	12	64	95				2.00	16.00	35.0	19.00
V.S.I.		2	34	85	98	100	56.00				
V.S.I.-U		0	22	80	97						

Partie informative

Résultats de production

	du 01/04/09 au 30/09/09							du 01/10/07 au 30/09/09			
	1	2	2.8	4	5.6	8	PSV	f	LA	LA+MDE	MDE
Maximum	5	14	63	94	100	100	59.00	2.10	16.12	35.1	19.17
Xf+1.25xEcart-types	3	9	58	91	100	100	59.00	1.45	15.95	34.8	18.90
Moyenne Xf	2	7	49	88	100	100	59.00	0.97	14.67	31.5	16.21
Xf-1.25xEcart-types	1	4	40	85	99	100	59.00	0.49	13.39	28.2	13.52
Minimum	0	2	37	83	99	100	59.00	0.43	11.70	21.8	10.10
Ecart-type	1.0	2.3	7.1	2.3	0.3	0.0	0.000	0.386	1.020	2.60	2.150
Nombre de résultats	36	36	36	36	36	36	2	32	50	43	52

