



**Granulats :** 2/6.3 Quartzite  
**Péetrographie :** Quartzite  
**Elaboration :** Concassé

**Utilisateur :** CONTROLE INTERNE

FTP\_Q26BIII\_20090930

**Partie contractuelle**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

**Classe granulaire**

**Norme**

**Code**

**2**      **6.3**

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043 - Formules Continues

**BIII**

	d/2	d				D	1.4D	2D					
	1	2	4.5	6.3	9	12.5	FI	LA	LA+MDE	MDE	PSV	f	
Etendue e		10		10									
V.S.S.+U	6	17	66	100			29.00	19.00	38.0	22.00		2.30	
V.S.S.	5	12	60	96			25.00	16.00	35.0	19.00		2.00	
V.S.I.		2	30	86	98	100					56.00		
V.S.I.-U		0	24	81	97								

**Partie informative**  
*Résultats de production*

du 23/06/09 au 22/09/09

	1	2	4.5	6.3	9	12.5	FI	LA	LA+MDE	MDE	PSV	f
Maximum	3	9	59	96	100	100	22.30	16.12	35.1	19.17	59.00	1.97
Xf+1.25xEcart-types	3	7	56	95	100	100	21.02	15.95	34.8	18.90	59.00	1.77
Moyenne Xf	2	5	45	91	100	100	18.60	14.67	31.5	16.21	59.00	1.25
Xf-1.25xEcart-types	1	3	34	87	100	100	16.18	13.39	28.2	13.52	59.00	0.73
Minimum	1	2	32	86	100	100	14.90	11.70	21.8	10.10	59.00	0.55
Ecart-type	0.6	1.8	8.6	3.3	0.0	0.0	1.940	1.020	2.60	2.150	0.000	0.416
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	7	50	43	52	2	17

