



# CARAYON ST PONS - CARRIERE

Route de Béziers  
34220 SAINT-PONS DE THOMIERES

**Fiche  
Technique Produit**  
Engagement du 15/01/2010 au 16/07/2010

Page 1/1, imprimé le vendredi 15 janvier 2010

**Granulats :** 4/6 Quartzite  
**Péetrographie :** Quartzite  
**Elaboration :** Concassé

**Utilisateur :** CONTROLE INTERNE

FTP\_Q46\_15012010

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme						Code						
	4	6.3	Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043 - Formules Discontinues						BII				
	d/2	d		D	1.4D	2D							
	2	4	5	6.3	9	12.5	FI	LA	MDE	PSV	f	LA+MDE	
Etendue e		10		10									
V.S.S.+U	3	20		95			29.00	19.00	22.00		1.30	38.0	
V.S.S.	2	15		90			25.00	16.00	19.00		1.00	35.0	
V.S.I.		5		80	98	100				56.00			
V.S.I.-U		0		75	97								

## Partie informative

### Résultats de production

	du 16/07/09 au 14/01/10												du 16/07/09 au 15/01/10
	2	4	5	6.3	9	12.5	FI	LA	MDE	PSV	f	LA+MDE	
Maximum	2	15	41	89	100	100	21.30	16.41	19.83	59.00	1.21	34.8	
Xf+1.25xEcart-types	2	12	33	86	100	100	20.72	15.94	17.84	59.00	0.99	33.3	
Moyenne Xf	1	9	26	83	100	100	18.85	14.60	14.72	59.00	0.67	29.3	
Xf-1.25xEcart-types	1	5	19	80	100	100	16.98	13.26	11.60	59.00	0.34	25.3	
Minimum	0	5	16	80	99	100	16.80	11.70	9.11	59.00	0.22	21.8	
Ecart-type	0.4	2.8	5.7	2.5	0.2	0.0	1.500	1.071	2.500	0.000	0.260	3.20	
Nombre de résultats	38	38	38	38	38	38	6	77	99	2	38	75	

