



# CARAYON ST PONS - CARRIERE

Route de Béziers  
34220 SAINT-PONS DE THOMIERES

**Fiche  
Technique Produit**  
Engagement du 15/01/2010 au 15/07/2010

Page 1/1, imprimé le vendredi 15 janvier 2010

**Granulats :** 6.3/10 Quartzite  
**Péetrographie :** Quartzite  
**Elaboration :** Concassé

FTP\_Q610\_20100115

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

6.3 10

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043 - Formules Discontinues

BII

	d/2	d		D	1.4D	2D						
	3.15	6.3	8	10	14	20	FI	f	LA	LA+MDE	MDE	PSV
Etendue e		10		10								
V.S.S.+U	3	20		100			24.00	1.30	19.00	38.0	22.00	
V.S.S.	2	15		95			20.00	1.00	16.00	35.0	19.00	
V.S.I.		5		85	98	100						50.00
V.S.I.-U		0		80	97							46.00

## Partie informative

Résultats de production

	du 16/07/09 au 14/01/10						du 16/07/09 au 15/01/10		du 16/01/08 au 15/01/10			
	3.15	6.3	8	10	14	20	FI	f	LA	LA+MDE	MDE	PSV
Maximum	2	16	59	93	100	100	17.10	1.30	16.41	34.8	19.83	59.00
Xf+1.25xEcart-types	2	14	54	91	100	100	17.12	0.93	15.94	33.3	17.85	59.00
Moyenne Xf	1	10	45	88	100	100	14.94	0.66	14.60	29.3	14.72	59.00
Xf-1.25xEcart-types	1	6	35	85	100	100	12.75	0.39	13.26	25.3	11.60	59.00
Minimum	0	5	27	83	99	100	12.60	0.35	11.70	21.8	9.11	59.00
Ecart-type	0.5	3.0	7.5	2.4	0.1	0.0	1.747	0.216	1.071	3.20	2.500	0.000
Nombre de résultats	73	73	73	73	73	73	6	71	77	75	99	2

