



CARAYON
Route de Lacaune
81530 VIANE

**Fiche Technique
Produit**

Edition du : 04/01/2021
Période d'engagement :
du 01/01/2021 au 30/06/2021

Granulat : **Grave 0/63 C**
Péetrographie : **Calcaire BLEU**
Elaboration : **Concassé**

Classe granulaire	0	63	Norme	Catégorie
			Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242	

Spécifications - Partie Contractuelle												
Valeurs sur lesquelles le producteur s'engage												
	0,063	2	4	8	16	31,5	63	90	125	LA	MB	MDE
Etendue e	6					20	10					
V.S.S. + U	9					80	100	100	100	23	2,5	18
V.S.S.	7					78	98	100	100	20	2	15
V.S.I.	1					58	88	98	100			
V.S.I. - U						56	86	97	100			
Incertitude U	2					2	2	1		3	0,5	3

Partie Informative												
Résultats de production du 01/07/2020 au 31/12/2020												
	0,063	2	4	8	16	31,5	63	90	125	LA	MB	MDE
Max	8,9	10,4	17,9	26,6	45,2	70,6	98,1	100,0	100,0	15,0	1,5	12,0
Xf + 1.25 sf	7,8	10,4	18,4	30,5	41,7	68,0	100,0	100,0	100,0	16,0	1,5	14,0
Moyenne Xf	5,9	7,9	13,8	25,0	39,2	67,1	97,3	100,0	100,0	15,0	1,1	12,0
Xf - 1.25 sf	4,0	5,4	9,2	19,5	36,7	66,2	94,5	100,0	100,0	16,0	0,7	14,0
Min	2,9	6,2	10,9	20,7	36,2	65,0	95,9	100,0	100,0	15,0	0,5	12,0
sf	1,50	2,00	3,70	4,40	2,00	0,70	2,28	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
Nbre résult.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	2	1

Essais Complémentaires :				
Masse volumique en vrac :	MV	1,8		
Sensibilité au Gel	F	Non Gélif		

