



CARAYON
Route de Lacaune
81530 VIANE

**Fiche Technique
Produit**

Edition du : 04/01/2021
Période d'engagement :
du 01/01/2021 au 30/06/2021

Granulat : **Gravillon 6.3/16 C**
Péetrographie : **Calcaire**
Elaboration : **Concassé**

Classe granulaire	Norme		Catégorie
	6,3	16	
	Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139		A

Spécifications											
Valeurs sur lesquelles le producteur s'engage											
	0,063	3,15	6,3	8	11,2	16	22,4	31,5	FI	LA	f
Etendue e			15	35	30	9					
V.S.S. + U	1,8	6	20	66	76	100			24	33	1,8
V.S.S.	1,5	5	15	60	70	99	100	100	20	30	1,5
V.S.I.	0	0	0	25	40	90	98	100			
V.S.I. - U				19	34	85	97				
Incertitude U	0,3	1	5	6	6	5	1		4	3	0,3

Partie Informative												
Résultats de production												
	du 01/07/2020											au 31/12/2020
	0,063	3,15	6,3	8	11,2	16	22,4	31,5	FI	LA	f	
Max	1,90	3,00	15,51	45,38	64,76	99,00	100,00	100,00	9,00	15,00	1,90	
Xf + 1.25 sf	1,86	3,25	16,25	47,06	65,60	100,00	100,00	100,00	9,00	15,00	1,86	
Moyenne Xf	1,30	2,00	13,84	35,92	60,06	97,00	100,00	100,00	9,00	15,00	1,30	
Xf - 1.25 sf	0,74	0,75	11,43	24,78	54,52	93,88	100,00	100,00	9,00	15,00	0,74	
Min	1,00	1,00	11,65	27,56	55,90	94,00	100,00	100,00	9,00	15,00	1,00	
sf	0,45	1,00	1,93	8,91	4,43	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	
Nbre résult.	15	15	15	15	15	15	15	15	1	1	15	

Essais intrinsèques :				Date:	Essais intrinsèques :				Date:
Masse volumique Réelle :	prd		2,83	01/07/20	Teneur en alcalins actifs :	Na2O	0,0077	09/07/20	
Absorption d'eau :	WA24		0,7	01/07/20	Impuretés prohibées :	ImP	0	01/07/20	
Boulette d'argile :	Ba		0	01/07/20	Soufre total :	S	0,181	09/07/20	
Chlorures :	C		0,004	09/07/20	Sulfates solubles dans l'acide :	AS	0,023	09/07/20	
Alcali-réaction :	AR		NR	19/08/20	Sensibilité au Gel/Dégel :	F	NON GELIF	01/07/20	

